



BONGUARD

ボンガード®

ボンガード カラーターポリン (防災)

ボンガード®35 BONGUARD35 ZT2602F (187cm×50m乱) (防災)

W-1 ホワイト	Y-1 アイボリー	Y-2 イエロー	Y-3 オレンジ	Y-4 ベージュ	
	GR-1 グリーン	GR-2 ワカサ	GR-3 ワサビ	GR-4 エメラルドグリーン	
R-1 レッド	R-3 ピンク	G-1 グレー	G-2 ライトグレー	B-1 ブルー	B-2 ライトブルー
B-3 コン	BL-1 クロ	G-60 シルバー (ZT2600F)			

ボンガード®50 BONGUARD50 ZT5602F (187cm×50m乱) (防災)

B-1 ブルー	W-1 ホワイト	Y-1 アイボリー	Y-2 イエロー	Y-3 オレンジ
	GR-1 グリーン	GR-2 ワカサ	GR-3 ワサビ	R-1 レッド
G-1 グレー	B-2 ライトブルー	BL-1 クロ	G-60 シルバー (ZT5600F)	

ボンガード 35 ボンガード 50

ボンガードカラーターポリンは、産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したものです。(財)日本防災協会の防災認定品です。

■物性データ

項目		品種	試験方法	ボンガード 35 防災認定番号 F-63039	ボンガード 50 防災認定番号 F-63040
巾 (cm)			JIS L 1096	187	187
厚み (mm)				0.35	0.50
重量 (g/m ²)				430	605
引張強度	タテ	(kgf/3cm)	JIS L 1096	57	115
		(N/3cm)		559	1,127
	ヨコ	(kgf/3cm)		55	86
		(N/3cm)		539	843
伸度 (%)	タテ		JIS L 1096	16	19
	ヨコ			20	27
引裂強度	タテ	(kgf)	JIS K 6772	7	15
		(N)		69	147
	ヨコ	(kgf)		7	15
		(N)		69	147
耐揉性 (1kg 荷重 回数)	タテ		JIS K 6328	1,000 異常なし	1,000 異常なし
	ヨコ			1,000 異常なし	1,000 異常なし

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

⚠ 注意

※ボンガード 35、ボンガード 50 は、(財)日本防災協会の防災認定品ですが、「防災」とは「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」という性能を示す用語であり、小さな火源に接しても容易に燃え上らず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。したがって、溶接火花の防止等、火の近くでの使用はできません。

※廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

製造・発売元

 **日本ウェーブロック株式会社**

<http://www.wavelock.co.jp/>

本社 / 〒104-0044 東京都中央区明石町 8-1 聖路加タワー 13F
TEL 03-6830-7202 ~ 3 FAX 03-6830-7802 ~ 3
大阪支店 / 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 1-4-8 堺筋本町ガーデンスクエア 11F
TEL 06-6266-1001 FAX 06-6265-4777
九州支店 / 〒810-0001 福岡市中央区天神 4-4-26 天神第二ビル 7F
TEL 092-771-7121 FAX 092-771-7124

代理店